

Beneficios del Producto

- Pegamento de gran calidad
- No necesita remojar las piezas
- Gran trabajabilidad
- Resistente a la humedad

Pegamento para mayólicas y cerámicos en interiores

> APLICACIÓN

Mezcla adhesiva impermeable apta para enchapar piezas cerámicas de media y alta absorción, como mayólicas, mosaicos y losetas de concreto, sobre pisos y paredes en interior.

Soportes:

Sobre carpetas o tarrajes convencionales. (pisos y paredes de base cementicia y/o calcárea).

> PRESENTACIÓN

Bolsas de papel de 25 kg.

> COLOR

Gris

> RENDIMIENTO Y CONSUMO


Raspín	Rendimiento (bolsa 25kg)	Consumo*
N° 6	8 m ²	3 kg/m ²
N° 8	6 m ²	4 kg/m ²
N° 10	5 m ²	5 kg/m ²
N° 12	4 m ²	6 kg/m ²

*En caso de realizar doble encolado agregar 2 kg/m² al consumo

> COMPOSICIÓN

Cemento gris, resina sintética, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Ficha técnica

 [Ficha técnica weber.col interior](#)

> RECOMENDACIONES DE USO

Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas.

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

Efectuar siempre un doble encolado para la colocación de piezas desde 45 x 45cm o elevado peso.

Para colocar piezas mayores a 60 x 60 utilizar weber.col flexible blanco

Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previa a la colocación.

Nota: Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.

> PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del

mortero y estabilizado las posible grietas.

Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros de longitud, las desviaciones deben ser inferiores a 5 mm.

> MODO DE EMPLEO



Colocar agua limpia en el balde. Luego agregar weber.col interior paulatinamente (5 litros por bolsa aprox) y mezclar manualmente o con un batidor eléctrico lento (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea.



Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m² aprox., peinando con un raspín para regularizar el espesor, y proceder a la colocación.



Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos.

Transcurridas 24/48 hs., tomar juntas con fraguas weber.color

> OBSERVACIONES

- En piscinas, usar weber.col flexible blanco
- Para enchapar sobre pisos nuevos de concreto y sobre pisos antiguos sin necesidad de retirarlos, utilizar weber.col extraforte
- Para enchapar piezas de baja, mediana y alta absorción (porcelanatos) en interiores y exteriores, utilizar weber.col porcelanato blanco

> CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado, no expuesto al sol y al abrigo de la humedad.