



### Beneficios del Producto

- Resistente a la humedad
- Excelente adherencia

Pegamento blanco con polímeros para porcelanato

#### > APLICACIÓN

Mezcla adhesiva impermeable, apta para enchapar porcelanato hasta 60 x 60, mármol, granito, piezas de baja, mediana y alta absorción en interiores y exteriores en pisos y paredes

Soportes:

Sobre carpetas o tarrajeos convencionales ( base cementicia y/o calcárea)

#### > PRESENTACIÓN

Bolsas de papel de 25 kg.

#### > COLOR

Blanco

#### > RENDIMIENTO Y CONSUMO

Raspín	Rendimiento (bolsa 25kg)	Consumo*
Nº 6	8 m <sup>2</sup>	3 kg/m <sup>2</sup>
Nº 8	6 m <sup>2</sup>	4 kg/m <sup>2</sup>
Nº 10	5 m <sup>2</sup>	5 kg/m <sup>2</sup>
Nº 12	4 m <sup>2</sup>	6 kg/m <sup>2</sup>

\*En caso de realizar doble encolado agregar 2 kg/m<sup>2</sup> al consumo

#### > COMPOSICIÓN

Cemento blanco, resina sintética, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Ficha técnica

[Ficha técnica weber.col porcelanato blanco](#)

#### > RECOMENDACIONES DE USO

Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas.

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

Efectuar siempre un doble encolado para la colocación .

Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previa a la colocación.

Nota: Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.

#### > PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco, haya efectuado todas las retracciones propias del mortero y estabilizado las posible grietas.

Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros de longitud, las desviaciones deben ser inferiores a 5 mm.

## > MODO DE EMPLEO

---



Colocar agua limpia en el balde. Luego agregar weber.col porcelanato blanco paulatinamente (5 litros por bolsa aprox) y mezclar manualmente o con un batidor eléctrico lento (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea.



Extender sobre el soporte en paños pequeños de 1 m<sup>2</sup> aprox., peinando con un raspín para regularizar el espesor, y proceder a la colocación.



Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos.

Transcurridas 24/48 hs., tomar juntas con fraguas weber.color

## > OBSERVACIONES

---

- En piscinas, usar weber.col flexible blanco
- Para enchapar sobre pisos antiguos sin necesidad de retirarlos, utilizar weber.col extraforte.
- Para colocar piezas mayores a 60 x 60 utilizar weber.col flexible blanco
- Para enchapar porcelanatos de formatos grandes en fachadas, utilizar weber.col flexible blanco.

## > CONSERVACIÓN

---

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado, no expuesto al sol y al abrigo de la humedad.