

weber.col interior

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

Tipo de producto

Pegamento gris para enchapar mayólicas y cerámicos en pisos y paredes interiores

Aspecto

Polvo de color gris.

Composición

Cemento gris, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Densidad del polvo

1.65 g/cm³

Contenido de Sólidos

100%

Contenido total de compuestos orgánicos volátiles (VOC's)

<50 g/l

Presentación

Bolsas de papel de 25 kg.

Conservación

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Preparación de la Pasta

5 lts. (aprox.) de agua por bolsa de 25 Kg.

Densidad de la Pasta

1.65 g/cm³



Tiempo de reposo después del amasado

5 minutos

Vida de la Pasta

2 hs. (aprox.)

Tiempo de secado

24/48 hs. (dependiendo de las condiciones ambientales)

Capacidad de Humectación (N. IRAM 45070)

> 15 minutos

Tiempo de Corrección (N. IRAM 1758)

30 minutos

PRESTACIÓN FINAL

Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción Inicial Inicial (N. UNE – EN 1348 / IRAM 45064/ NBR 14084)

0.5 Mpa

Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción después de la Inmersión en Agua (N. UNE – EN 1348 / IRAM 45064/ NBR 14084)

0,5 Mpa.

Tiempo abierto (IRAM 45069 / N. UNE – EN 1346)

0,5 Mpa.- 10 minutos

MODO DE USO

Preparación del soporte

Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco

Comprobar la nivelación del soporte con una regla de 2 m. de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5mm. De lo contrario emparejar con la misma mezcla y dejar orear 24 hs.

Procedimiento para el enchape

1. Colocar agua limpia en el balde. Luego agregar weber.col interior paulatinamente (5L por bolsa aprox.) Mezclar manualmente o con batidor eléctrico (500rpm) hasta obtener una pasta homogénea.
2. Extender sobre el soporte paños pequeños de 1 m² máximo, peinando con un raspín para regularizar el espesor y proceder al enchape
3. Colocar las cerámicas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos.
4. Cuidar especial atención, no mojar las piezas ya que la mezcla contiene retenedores de agua que evitan el quemado de la pasta. En caso de que sean mojadas por alta temperatura deben dejarse orear para permitir el ingreso de la mezcla en la pieza.
5. No utilizar restos de mezcla vieja que hayan quedado en los baldes.

Recomendaciones

Utilizar siempre mano de obra calificada

Respetar el agua de amasado

Dejar juntas de al menos 3 mm entre pieza y pieza y respetar juntas de dilatación del edificio.

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

Humedecer el soporte solamente en caso de superficies muy absorbentes, altas temperaturas o exposición directa al sol.

Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previo al enchape

Se recomienda el fraguado con fraguas de la gama **weber.color plus**. Debe ser preparada con consistencia de pasta (3 partes de mezcla, 1 parte de agua), no lechada, para garantizar su dureza final.

Rendimiento

Raspín	Rendimiento por bolsa 25 kg	Consumo
N°6	8 m ²	3 kg/ m ²
N°8	6 m ²	4 kg/ m ²
N°10	5 m ²	5 kg/ m ²

PRECAUCIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad.

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.

H.T/Perú –Versión N°1-2020