

weber.col veneciano

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN-CARACTERÍSTICAS

Tipo de producto

Pegamento blanco para el enchape de cerámicas, porcelanato, pepelmas, drywall mármol y piedra pizarra en pisos y paredes interiores y exteriores. Ideal para piezas translúcidas o enchapes en piscinas

Aspecto

Polvo blanco

Composición

Cemento blanco, resina sintética, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Densidad del polvo

1,5 g/cm³

Contenido de Sólidos

100%

Contenido total de compuestos orgánicos volátiles (VOC's)

<50 g/l

Presentación

Bolsas de papel de 25 kg

Conservación

12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.



CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

Preparación de la Pasta

6 lts. de agua (aprox.) por bolsa de 25 Kg.

Densidad de la Pasta

1,65 g/cm³

Tiempo de reposo después del amasado

5 minutos

Vida de la Pasta

2 hs. (aprox.)

Tiempo de puesta en servicio

24/48 hs. (dependiendo de las condiciones ambientales)

Capacidad de Humectación (N. IRAM 45070)

> 15 minutos

Tiempo de Corrección (N. IRAM 1758)

30 minutos

PRESTACIÓN FINAL

Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción Inicial (IRAM 45064)

>1 Mpa.

Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción después de la Inmersión en Agua (IRAM 45064)

>1 Mpa.

Tiempo abierto (IRAM 45069)

0,7 Mpa.- 15 minutos

Determinación de la Adhesión por Resistencia a la Tracción después del envejecimiento por calor (IRAM 45064)

>0,5 Mpa.

MODO DE USO

Preparación del soporte

Sanear las partes disgregables.

Comprobar la nivelación del soporte con una regla de 2m de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5mm.

Limpiar la superficie de polvo y desenconfrantes

Procedimiento para la colocación

1. Amasar **weber.col veneciano** con agua limpia hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar 5 minutos.
2. Extender el pegamento no superando paños de 1 m² sobre el soporte con raspín N° 4
3. Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos.
4. Dejar transcurrir 48hs. de secado como mínimo, para el fraguado, consistiendo éste en preparar la pastina como una pasta y aplicar.
5. Aplicar la fragua **weber.color plus** con consistencia pastosa con la ayuda de una espátula de goma.
6. Limpiar el exceso de material a los 30/60 minutos de la aplicación con un trapo o espátula de plástico.
7. Realizar una limpieza final de obra.

Aplicaciones

Pegamento flexible, impermeable y antihongo de altas prestaciones. Ideal para pepelmás en piscinas, baños, cocinas y cerámicos blancos.

Recomendaciones

Utilizar siempre mano de obra calificada

Respetar el agua de amasado.

Porteger del agua de lluvia durante las primeras 24 hs de colocación.

Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas.

Durante el enchape evitar la penetración de agua entre el soporte y la pieza.

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

Puesta en servicio: en caso de utilizar en una piscina, se recomienda no llenar la misma antes de los 15 días de finalizada la colocación.

Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previo a la colocación.

Rendimiento

8 m² por bolsa de 25 kg (aprox 3 kg/ m²)

PRECAUCIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad.

NOTA: Las indicaciones presentes se fundamentan en los conocimientos y experiencias que hemos adquirido, y no se nos podrá oponer cualquier error, inexactitud, omisión, insuficiencia de redacción, que resulte de la evolución tecnológica y de la investigación, entre la fecha de emisión de este documento y la fecha de adquisición. Antes de proceder, el usuario debe realizar cualquier prueba o ensayo que le permita verificar que el producto está adaptado para el uso previsto. Además, todo usuario debe averiguar con el vendedor o el fabricante cualquier investigación técnica, si considera que debe ser precisada, ya sea para el uso normal o específico de nuestro producto. Nuestra garantía se ejerce en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, así como de las normas profesionales en vigor y conforme a las estipulaciones de nuestras condiciones generales de venta. Los datos que resultan de esta ficha técnica son meramente indicativos y no exhaustivos, así como la información proporcionada verbalmente a través de una llamada telefónica de un prospecto o de un cliente.

H.T./Perú-Versión N°1-2020